



<p>PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL</p>  <p><b>Prescon Bv</b> Fabrica de var Stejeris</p>	<p><b>PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL</b> <b>Fabrica de var Stejeris</b> Str. Carierei nr. 151 Brasov Cod postal 500052 Tel. 0268/516776 Fax 0372/872152 E-mail: <a href="mailto:varprescon@yahoo.ro">varprescon@yahoo.ro</a> Nr. Reg. Com. J08/1373/1998 Cod fiscal: 11223199 Cont RO11RNCB0053048608430001 BCR BRASOV</p>	 <p>SR EN ISO 9001:2011 SR EN ISO 14001:2011</p>
---	---	---

## FISA TEHNICA

**Produs: VAR PENTRU CONSTRUCTII CALCIC HIDRATAT CL 80- S**

**DESCRIERE PRODUS :** Pulbere de culoare alba .

Produsul este realizat in conformitate cu standardul:

**SR EN 459-1:2011 VAR PENTRU CONSTRUCTII**

**CERTIFICARI:** Produsul este certificat CE conform SR EN 459-1/2011

**Inregistrare REACH: REACH 01 – 2119475151 – 45 – 0464**

### DOMENII DE UTILIZARE :

Se poate utiliza la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare si producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de inginerie civila.

De asemenea se utilizeaza in industria chimica, industria celulozei si hartiei, tratarea apelor, protectia mediului, stabilizarea solului, etc.

### Caracteristici tehnice:

Caracteristica	Conditii de admisibilitate	Documentul normativ
Oxizi de calciu si de magneziu (CaO + MgO) totali [%]	$\geq 80$	SR EN 459 – 1/2011
Oxid de magneziu (MgO)[%]	$\leq 5$	SR EN 459 – 1/2011
Dioxid de carbon ( CO2) [%]	$\leq 7$	SR EN 459 – 1/2011
Trioxid de sulf (SO <sub>3</sub> ) [%]	$\leq 2$	SR EN 459 – 1/2011
Apa libera [%]	$\leq 2$	SR EN 459 – 1/2011
Var liber [%]	$\geq 65$	SR EN 459 – 1/2011
Densitate aparenta [ Kg/dm <sup>3</sup> ]	0,3 - 0,6	SR EN 459 – 1/2011
Finetea de macinare, Rest pe site:		SR EN 459 – 1/2011
- 0.09 mm [%]	$\leq 7$	SR EN 459 – 1/2011
- 0.20 mm [%]	$\leq 2$	SR EN 459 – 1/2011
Stabilitate [mm]	$< 20$	SR EN 459 – 1/2011

## **AMBALARE , DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:**

### **AMBALARE:**

Se poate livra vrac in mijloace auto tip cimenttruck sau ambalat in saci de hartie cu greutatea neta de 20+/- 2% si ambalat cate 60 saci/palet cu greutatea neta de 1,20 tone .

### **DEPOZITARE :**

In spatii uscate si inchise ferite de actiunea aerului, de preferat silozuri pentru varul vrac sau magazii acoperite si lipsite de umiditate pentru varul ambalat in saci sau paletizat .

### **TERMEN DE VALABILITATE :**

12 luni de la data livrarii in conditiile respectarii instructiunilor de manipulare , transport si depozitare prevazute in reglementarile in vigoare .

## **ATENTIONARI SPECIALE (ETICHETAREA CONFORM REGULAMENTULUI REACH)**

**DIHIDROXID DE CALCIU  $\text{Ca(OH)}_2$**   
**VAR STINS**  
**CAS 1305-62-0**

### **PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL**

**Fabrica de var Stejeris**  
**Str. Carierei NR.151**  
**BRASOV JUDETUL BRASOV**  
**TELEFON : 0268/516776**  
**FAX : Fax 0372/872152**



### **Pericol**

Provoaca iritarea pielii

Provoaca leziuni oculare grave

Poate provoca iritarea cailor respiratorii

- 1) A nu se lasa la indemana copiilor.
- 2) Purtati manusi de protectie /imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor / echipament de protectie a fetei.
- 3) IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
- 4) IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spalati cu multa apa si sapun.
- 5) Evitati sa inspirati praful .
- 6) IN CAZ DE INHALARE: Transportati victima la aer liber si mentineti-o in stare de repaus, intr-o pozitie confortabila pentru respiratie.
- 7) Sunati imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un medic
- 8) Aruncati continutul / recipientul in conformitate cu reglementarile nationale.

**SC PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL**  
**Fabrica de var Stejeris**